

FICHE TECHNIQUE

REFERENCE : NEOPRENE CELLULAIRE 303B HD25

PROPRIETES	VALEURS	
BASE	NEOPRENE 100%	
STRUCTURE	Caoutchouc cellulaire étanche	
CARACTERISTIQUES	Bonne DRC, bonne tenue à la température et au vieillissement	
COULEUR	NOIR	
MASSE VOLUMIQUE	250 ± 15 kg/m ³	
RESISTANCE A LA COMPRESSION	25%	74 kPa
ALLONGEMENT MAXI		> 250%
TENUE TEMPERATURE	en continu en pointe	-20°C à + 100°C + 120°C
RESISTANCE AU DECHIREMENT	ASTM D412	1420kPa
ABSORPTION D'EAU SOUS VIDE	NF R 99-211	< 5 %
RETRAIT LINEAIRE	après 7 jours à 70°C	< 5 %
RESISTANCE	Huile Ozone Air + UV	BONNE Excellent Excellent
SPECIFICATIONS, NORMES		