

FICHE TECHNIQUE

REFERENCE : NBR 1013 P1/S

PROPRIETES	VALEURS
COLORIS	Noir
DENSITE	1.45
DURETE	65 ± 5 sh A renforcé 1 pli
RESISTANCE RUPTURE	70 Kg/cm ²
ALLONGEMENT RUPTURE	250 %
INDICE D'ABRASION	480mm ³
COMPRESSION SET (22h à 70°C)	43%
TENUE A LA TEMPERATURE	de -10°C à +70°C
TENUE AUX FLUIDES	
- Hydrocarbures	Très bon
- Solvants aliphatiques	Très bon
- Solvants aromatiques	Bon
- Solvants chlorés	Déconseillé
- Acides dilués, détergents	Bon
- Acides forts	Déconseillé
- Eau	Bon