

FICHE TECHNIQUE

REFERENCE : SBR 70150/JU

PROPRIETES	VALEURS
COLORIS	Noir
DENSITE	1.50
MELANGE	SBR
DURETE	70 ± 5 sh A
RESISTANCE A LA TRACTION	35 Kg/cm ²
ALLONGEMENT RUPTURE	180 %
INDICE D'ABRASION	na
COMPRESSION (22 heures à 70°C)	< 50
TENUE A LA TEMPERATURE	De -10°C à +70°C
RESISTANCE CHIMIQUE	
- Ozone	Moyenne
- Propriété Elastique	Très bonne
- Resistance Abrasion	Bonne
- Acides et bases dilués	Moyenne
- Hydrocarbures	Non
- Acides et bases concentrés	Non