

## FICHE TECHNIQUE

**REFERENCE :**  
**FEUILLE A JOINT FIBRE AF500**  
**Feuille destinée aux applications modérées**

PROPRIETES	VALEURS
Composition	CARBONE PUR + liant nitrile haute teneur en acrylonitrile
Revêtement	Anti-adhérent 2 faces
Couleur	Noir
Utilisation	Eau chaude Huile Produits chimiques Vapeur (voir t° et pression) Hydrocarbure
Température maxi	440 °C *
Pression maxi	140 bars *
Densité	1,75
Compressibilité ASTM F36A	7.5 %
Reprise élastique ASTM F36A	64 %
Charge de rupture	18.1 Mpa

Pas d'homologation eau potable

\* Les indications de température et de pression ne peuvent être associées.  
Elles sont mesurées sur une épaisseur de 2 mm

**Format standard ... 1500 x 1500**  
**Epaisseurs fabriquées ... 0,4 à 5mm**  
**Tolérances sur dimensions +50 -0**  
**Tolérances sur épaisseur ±10%**