

FICHE TECHNIQUE

REFERENCE : PARABLOND 1008/S

PROPRIETES	VALEURS
COLORIS	Blond
DENSITE	0,95
DURETE	37 ± 5 sh A
RESISTANCE A LA TRACTION	280 Kg/cm ²
ALLONGEMENT RUPTURE	600%
INDICE ABRASION	60 mm ³
TENUE A LA TEMPERATURE	De -30°C à +80°C

Propriétés :

- Mauvaise tenue Ozone et agents extérieurs
- Tenue moyenne Acide
- Bonne tenue alcalis
- Mauvaise tenue huile et hydrocarbure
- Bonne résistance au déchirement
- Excellente résistance à l'abrasion
- Bonne résistance à la flexion

