

## FICHE TECHNIQUE

### REFERENCE : FEUTRE FL3

<b>PROPRIETES</b>	<b>VALEURS</b>
COLORIS	ECRU
COMPOSITION	70% LAINE / 30% VISCOSE
EPAISSEUR	à la demande
DENSITE	0.30
TENUE EN TEMPERATURE	130°C
PERMABILITE A L' AIR (L/mn.dm <sup>2</sup> pour ep10mm)	Entre 28 et 56L/min dm <sup>2</sup>
RESISTANCE TRACTION	25 à 40 Kp/cm <sup>2</sup>
ALLONGEMENT A LA RUPTURE	Entre 41 et 70%
Coefficient absorption Phonique (15mm)	0.4 pour fréquences de 200 à 2000Hz à 35mm