

FICHE TECHNIQUE

REFERENCE : EPDM 65SHA QC/JU

PROPRIETES	VALEURS
COLORIS	Noir
DENSITE	1.45
MELANGE	EPDM / SBR
DURETE	65 ± 5 sh A
RESISTANCE A LA TRACTION	> 35 Kg/cm ²
ALLONGEMENT RUPTURE	180 %
INDICE D'ABRASION	na
COMPRESSION (22 heures à 70°C)	na
TENUE A LA TEMPERATURE	De -25°C à +90°C
RESISTANCE CHIMIQUE	
- Ozone	Bonne
- Acides et bases dilués	Bonne
- Hydrocarbures	Mauvaise
- Acides et bases concentrés	Mauvaise