

## FICHE TECHNIQUE

### REFERENCE : CR 1009/S

PROPRIETES	VALEURS
COLORIS	Noir
DENSITE	1.40
MELANGE	POLYCHLOROPRENE « CR/SBR »
DURETE	65 ± 5 sh A
RESISTANCE A LA TRACTION	> 60 Kg/cm <sup>2</sup>
ALLONGEMENT RUPTURE	200 %
INDICE D'ABRASION	na
COMPRESSION (22 heures à 70°C)	na
TENUE A LA TEMPERATURE	De -30°C à +70°C
RESISTANCE CHIMIQUE	
- Ozone et Agent extérieur	Bonne
- Acides et bases dilués	Moyen
- Hydrocarbures	Mauvais
- Acides et bases concentrés	Mauvais
- Huiles	Moyen