

## FICHE TECHNIQUE

# FEUILLE A JOINT SANS AMIANTE AF163

### FEUILLE DESTINEE AUX APPLICATIONS MODEREES

PARAMETRE PHYSIQUES	VALEURS MESUREES
Composition	Fibres aramides + liant SBR / nitrile
Revêtement	Anti-adhérent 2 faces
Couleur	Vert
Utilisation	Eau chaude et froide Huile Produits chimiques non-agressifs
Température maxi	180 °C *
Pression maxi	70 bars *
Densité	1,81
Compressibilité ASTM F36A	10 %
Reprise élastique ASTM F36A	54 %
Charge de rupture	70 Mpa
Perméabilité aux gaz DIN 3535/6	0,2 ml / mn
Variation d'épaisseur - Huile ASTM 3 - Huile ASTM B	5 heures à 150 °C → 17% 5 heures à 150 °C → 10%
Homologations -e	

\* Les indications de température et de pression ne peuvent être associées.  
Elles sont mesurées sur une épaisseur de 2 mm

Format standard ... 1500 x 1500  
Epaisseurs fabriquées ... 0,5 à 5mm  
Tolérances sur dimensions +50 -0  
Tolérances sur épaisseur ±10%