

FICHE TECHNIQUE

REFERENCE : FPM 1033/S

PROPRIETES	VALEURS
COLORIS	Noir
DENSITE	1.85
MELANGE	VITON DUPONT DE NEMOURS »
DURETE	72 ± 5 sh A
RESISTANCE A LA TRACTION	> 40 Kg/cm ²
ALLONGEMENT RUPTURE	165 %
INDICE D'ABRASION	na
COMPRESSION (22 heures à 70°C)	na
TENUE A LA TEMPERATURE	De -10°C à +250°C
RESISTANCE CHIMIQUE	
- Ozone	Très Bonne
- Acides et bases dilués	Très Bonne
- Hydrocarbures et huiles	Bonne
- Acides et bases concentrés	Très Bonne