

## FICHE TECHNIQUE

### REFERENCE : EPDM 70SHA QM/JU

| PROPRIETES                     | VALEURS                 |
|--------------------------------|-------------------------|
| COLORIS                        | Noir                    |
| DENSITE                        | 1.35                    |
| MELANGE                        | EPDM 30% / SBR          |
| DURETE                         | 70 ± 5 sh A             |
| RESISTANCE A LA TRACTION       | > 60 Kg/cm <sup>2</sup> |
| ALLONGEMENT RUPTURE            | 250 %                   |
| RESISTANCE AU DECHIREMENT      | 18 N/mm <sup>2</sup>    |
| COMPRESSION (22 heures à 70°C) | na                      |
| TENUE A LA TEMPERATURE         | De -40°C à +100°C       |
| RESISTANCE CHIMIQUE            |                         |
| - Ozone                        | Bonne                   |
| - Acides et bases dilués       | Bonne                   |
| - Hydrocarbures                | Mauvaise                |
| - Acides et bases concentrés   | Mauvaise                |