

## FICHE TECHNIQUE

### REFERENCE : NBR 2026-70SHA /T

PROPRIETES	VALEURS
COLORIS	Noir
DENSITE	1.40
MELANGE	NBR »
DURETE	70 ± 5 sh A
RESISTANCE A LA TRACTION	10 MPA
ALLONGEMENT RUPTURE	300 %
DECHIREMENT	> 35KN/m
COMPRESSION (22 heures à 70°C)	na
TENUE A LA TEMPERATURE	De -15°C à +100°C
RESISTANCE CHIMIQUE ET MECANIQUE <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ozone et Agent extérieur</li> <li>- Hydrocarbures et huile</li> <li>- Elasticité</li> <li>- Compression</li> <li>- Abrasion</li> </ul>	<p>Bonne  <b>EXCELLENT</b>  Moyen  Bon  Mauvais</p>