

FICHE TECHNIQUE

REFERENCE : CR 1009S/S

PROPRIETES	VALEURS
COLORIS	Noir
DENSITE	1.25
MELANGE	POLYCHLOROPRENE « CR / SBR »
DURETE	50 ± 5 sh A
RESISTANCE A LA TRACTION	> 60 Kg/cm ²
ALLONGEMENT RUPTURE	350 %
INDICE D'ABRASION	na
COMPRESSION (22 heures à 70°C)	na
TENUE A LA TEMPERATURE	De -20°C à +70°C
RESISTANCE CHIMIQUE	
- Ozone agents extérieurs	Bonne
- Acides et bases dilués	Moyen
- Hydrocarbures	Faible
- Acides et bases concentrés	Moyen
- Huiles	Moyen