

FICHE TECHNIQUE

REFERENCE : MICATHERM S15 **FEUILLE A JOINT MICA RENFORCEE** **PAR TOLE A PICOT**

PROPRIETES	VALEURS
Composition	MICA renforcée par une tôle à picot ep0.1mm INOX 316L
Couleur	MARRON OR
Utilisation	PLAQUE ISOLATION THERMIQUE
Compressibilité % selon ASTM	30
Retour élastique % selon ASTM	60
Température maxi	900 °C
Pression maxi	60 bars *
Densité	1,90
Tension restante 300°C DIN	35 N/mm ²
Tension restante 300°C BS	25 N/mm ²
Conductivité thermique DIN52612	0.2 W / mK

* Les indications de température et de pression ne peuvent être associées.
Elles sont mesurées sur une épaisseur de 1.5 mm

Format standard ... 1500 x 1500
Epaisseurs fabriquées ... 0,75 à 3mm
Tolérances sur dimensions +/- 50mm
Tolérances sur épaisseur ±10%