

## FICHE TECHNIQUE

### REFERENCE: EPDM 65SHA BLANC QM/JU

PROPRIETES	VALEURS
COLORIS	BLANC
DENSITE	1.35
MELANGE	EPDM
DURETE	65 ± 5 sh A
RESISTANCE A LA TRACTION	> 60 Kg/cm <sup>2</sup>
ALLONGEMENT RUPTURE	250 %
RESISTANCE AU DECHIREMENT	18 N/mm <sup>2</sup>
COMPRESSION (22 heures à 70°C)	na
TENUE A LA TEMPERATURE	De -40°C à +100°C
RESISTANCE CHIMIQUE	
- Ozone	Bonne
- Acides et bases dilués	Bonne
- Hydrocarbures	Mauvaise
- Acides et bases concentrés	Mauvaise