

FICHE TECHNIQUE

REFERENCE :
FEUILLE A JOINT FIBRE UNIGRAPH 500
Feuille destinée aux applications modérées

PROPRIETES	VALEURS
Composition	CARBONE PUR + liant nitrile haute teneur en acrylonitrile
Revêtement	Anti-adhérent 2 faces
Couleur	Noir
Utilisation	Eau chaude Eau froide Huile Produits chimiques Vapeur (voir t° et pression) Hydrocarbure
Température maxi de fonctionnement	440 °C
Température maximale	650 °C
Température minimale	-200°C
Pression maxi	100 bars *
Densité	1,15
Compressibilité ASTM F36A	40 %
Reprise élastique ASTM F36A	> 33 %
Charge de rupture	18.1 Mpa

* Les indications de température et de pression ne peuvent être associées.
Elles sont mesurées sur une épaisseur de 2 mm

Format standard ... 1500 x 1500
Epaisseurs fabriquées ... 0,4 à 5mm
Tolérances sur dimensions +50 -0
Tolérances sur épaisseur ±10%